

## مخزن الاصل المملوكي من شمالي الأردن: دراسة وتحليل

صالح خالد ساري

**ملخص:** عثر، من طريق الصدفة، سنة ٢٠٠٢م على كنز فضي يعود لعصر المماليك البحرية (١٢٥٠ - ١٣٨٩م) إلى جانب سور الجامع في بلدة الحصن بمحافظة إربد في شمالي الأردن. الكنز محفوظ الآن في متحف المسكوكات بكلية الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك. يحتوي الكنز على (٨٤٤) قطعة نقدية، تتوّعت ما بين الدرهم ونصفه وربعه، فضلا عن القراضة. خضع للتحليل منها ٢٠٠ قطعة نقدية من مختلف الفئات بتقنية تفلور الأشعة السينية. أظهرت نتائج التحليل درجة عيار عالية تراوحت ما بين ٩٢% - ٩٦% من الفضة الخالصة، المكوّن الرئيس، إلى جانب العناصر الفلزية الأخرى، بنسب متفاوتة فضلا عن الشوائب. أما أوزان الدراهم فقد جاءت متذبذبة وغير ثابتة، الأمر الذي جعل الناس يتعاملون بها بالعدد لا بالوزن منسجمة، بذلك، بما قاله المقريري.

**Abstract:** In 2002 an impressive hoard was accidentally discovered near the mosque of Tell Al-Husn/ Irbid in North Jordan. It consists of (844) early Mamluk (1250 – 1389 A.D) silver species. The hoard is currently stored in the Numismatic Museum of the Faculty of Archaeology and Anthropology, Yarmuk University/Irbid. Two hundred silver coins of different denominations have been analyzed by X-Ray Fluorescence Technique. The percentage of silver concentration ranges between 92% – 96%. The dirhams, in addition to the main component of silver, contain varying concentrations of copper, lead and mercury besides other impurities. The standards of weight of the dirhams fluctuated and were inconsistent. Therefore, in commercial transactions and retail trade, those dirhams were accepted by count rather than by weight, as Al-Maqrizi noted.

### تمهيد

تبيّن بالفحص المجهرى ظهور بعض البثور على وجهيها إلى جانب بعض النتوءات البارزة، فضلا عن بعض الحروف المطموسة (الزهراني ١٤١٣هـ: ٦٣ - ٦٤).

ظهر الكنز بعد تنظيفه، على أيدي فنيي المتحف، بحالة مقبولة، تمكّن الباحث بعد الاستعانة بأجهزة التكبير في مختبر كلية الآثار بالكلية، من قراءة معظم الكتابات البارزة بخط النسخ على السطح الخارجي للفئات النقدية التي اختيرت للدراسة من كلا الجانبين؛ الوجه، والظهر. إضافة إلى تمييز وملاحظة ما يحمله السطح في كلا الوجهين من صور، ورموز أو رنوك؛ كالأسد، والعقاب، والدواة، والبقجة، وبعض الرنوك النباتية كزهرة اللوتس (Sari 1986: 10 - 32؛ Balog 1964: 25 - 32؛ رمضان ٢٠١١: ٧٠٧؛ النبراوي ٢٠٠٠: ١٢ - ١٣).

عثر، من طريق الصدفة، سنة ٢٠٠٢م على كنز فضي يعود لعصر دولة المماليك البحرية، داخل إناء حجري إلى جانب الجزء المتبقي من سور الجامع، الذي لا يزال قائماً، على ظهر تل الحصن، شمالي بلدة الحصن. تقع البلدة على بعد ٦ كم إلى الجنوب من مدينة إربد في شمالي الأردن. بعد شرائه أصبح الكنز من مقتنيات متحف المسكوكات في كلية الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك.

احتوى الكنز عدداً من القطع النقدية، بلغت في مجموعها الكلي (٨٤٤) قطعة نقدية من الفضة، اختير منها (٦٣٥) قطعة متنوعة الوزن لغايات الدراسة، كما يتضح في الشكل (١)، اختلفت فئاتها ما بين الدرهم، ونصفه، وربعه، فضلا عن القراضة<sup>(١)</sup>. وقد جاءت مضروبة بقوالب مصبوبة، إذ

الكنز هو ما احتوى عدداً معيناً من القطع النقدية ذهبية كانت أم فضية أم نحاسية، أم جميعها معاً. وهو يتفاوت عدداً ما بين بضع منها أو أكثر من ذلك بكثير؛ وذلك يعود إلى طبيعة صاحب الكنز وظرفه، سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو المؤسسات. وعادةً، تكون الكنوز محفوظة إما في أوعية من القماش أو الجلد، وهذه الأوعية قابلة للتلف حسب ظروف الحفظ والمكان؛ وإما أن تكون محفوظة داخل إناء حجري - شأن كنزنا - أو فخاري أو معدني. وغالباً ما يعثر على الكنوز في أسوار المنازل، والمباني الدينية، أو في أساساتها، ويكون مالکها قد تركها في ظرف غامض صعب أو مفاجئ كالحروب مثلاً، أو الموت المفاجئ، أو المرض الخبيث الذي لا يُمهل صاحبه كثيراً (Grierson 1975: 130).

تتنوع الكنوز في التركيب المعدني لمحتوياتها من ذهب، أو فضة، أو نحاس علماً بأن ما اكتشف من الكنوز النحاسية أندر من مثيلتها الذهب والفضة؛ وذلك لأن الفلوس تعد نقوداً ثانوية مساعدة على الدوام، تُتفق في المعاملات التجارية البسيطة، أو ما يسمى محققات المبيعات (فهومي ١٩٦٤: ١١١). وهي متنوعة في سنوات الضرب المنقوشة على سطوح محتوياتها الخارجية؛ فقد يكون صاحبها فقير الحال أو غنياً، ربما جمعها، ووفرها خلال سني عمره لغايات إنفاقها في كهولته، أو لغايات هواية المتعة والترفيه. كما قد تكون عاصرت غير حاكم وبظروف سياسية متباينة، كانت سبباً في اختلاف الوزن وتذبذبه صعوداً وهبوطاً، وكذلك في عياره. قد نجد فيها ما هو عالٍ في عياره وما هو رديء في العيار، ما يعطي شاهداً ودليلاً وثائقياً قوياً على الوضع السياسي السائد آنذاك (Miles 1964: 307 - 309/ Balog). (1962: 263).

هذه المعلومات يمكن استنباطها في ضوء التقنيات العلمية المعاصرة التي تكشف لنا التركيب المعدني للقطعة النقدية، ومحتوياتها مع النسب (Sari 1986: 448 - 517). مثل هذه الكنوز، إلى جانب قيمتها المادية، فوائدها العلمية جليلة للباحث.

تحدث عادةً، أثناء عملية ضرب النقود أخطاءً فنية تنتج منها نقود يشوبها بعض العيوب والتشويه؛ ويرجع ذلك لأسباب عديدة، وضّحها كل من (Grierson 1975: 101 - 108).

يعد اكتشاف الكنوز التي يتم العثور عليها من الفرص العلمية النادرة، وفائدتها كبيرة؛ فهي تغذي الباحث بمعلومات، غالباً ما تكون جديدة، ومختلفة الدلالات قد لا تحتويها المصادر المعنية، وإن احتوتها فهي تصوّبها، أحياناً (Grierson 1975: 130 - 133). من أهم هذه المعلومات التي تظهر على السطح الخارجي أسماء السلاطين وألقابهم، مقرونة بسنوات الضرب، وأسماء دور الضرب (القلقشندي ١٩٦٤: ٤٨٨ - ٤٨٩).

اشتمل كنز الحصن، بعد قراءته، على سلاطين دولة المماليك البحرية ابتداءً من السلطان علي بن أبيك المنصور نور الدين (٦٥٧-٦٥٩ هـ/١٢٥٧-١٢٥٩ م)، وحتى السلطان برقوق بن أنس اليبغاوي الظاهر سيف الدين (٧٨٤ - ٧٩١ هـ/١٣٨٢ - ١٣٨٩ م)، أي نحو مائة وأثنتين وثلاثين سنة من عمر الدولة (الجدول ١) (غوانمة ١٩٨٢: ٣٢٩ - ٣٣٣). كما اشتمل كذلك على دور ضرب مصرية، وأهمها القاهرة، والإسكندرية، ودور ضرب شامية؛ وأهمها دمشق، وطرابلس، وحلب، وحمّاه، واللاذقية، وغزة في فلسطين. وقلماً ظهرت دار الضرب في غزة على النقود المملوكية، علماً بأن سمير شماً ذكر نقداً فضياً واحداً من ضربها في عهد السلطان الظاهر برقوق، من غير أن يبين وزنه (شما ١٩٨٠: ٦١، ١٦٤).

زوّدنا كنز الحصن بدرهم بلغ وزنه (٢,٤٠٠) غراماً، غير أنه من القراضه فقد تعرض للقطع، من عهد السلطان الأشرف شعبان، انظر رقم «٦٢» في اللوحة. هذا فضلاً عن منطوق الكلمات المنقوشة وأبعادها الدينية، والمذهبية، إضافة إلى أهميتها الفنية والسياسية التي نقرأها في هذا الكنز. من هنا، جاءت أهمية هذه الدراسة التي تعنى، في الدرجة الأولى بمعرفة وزن الدراهم المملوكية وعيارها، التي تضاربت فيها أقوال علماء المسكوكات والمؤرخين (Bacharach 1967: 103)؛ وفي الدرجة الثانية، بما قدمته من إضافات وتصويبات في علم المسكوكات الإسلامية، عامة، والمملوكية منها، بشكل خاص، وذلك في ضوء النماذج والطرز في الإصدارات النقدية الجديدة لمعظم سلاطين المماليك الممثلين في هذا الكنز، والتي تنشر، هنا، لأول مرة، (الجدول ١).

المركز، والآية الكريمة: ﴿أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله﴾ في الإطار. أما الظهر، فهو ما حمل اسم السلطان ولقبه في داخل المركز، إذ وردت النصوص في سطور متوازية أفقية تراوحت ما بين ثلاثة إلى سبعة سطور ابتداءً من الأعلى/يمين؛ أما دار الضرب وتاريخه فقد ظهر، أحياناً، على الوجه وأحياناً أخرى على الظهر، فضلاً عن الشعارات الدينية مثل (وما النصر إلا من عند الله) و(وما توفيقي إلا بالله)، ظهر في المركز والإطار في كل منها (Bacharach and Awad 1973: 183 – 191)؛ الهمداني (1963: 354). كما جاءت الكلمات في الإطار منقوشة في كلا الوجهين في عكس اتجاه عقارب الساعة.

النقود في اللوحة ص 32 – 36 ظهرت مرتبة من اليمين إلى اليسار برقم متسلسل وبشكل أفقي، الوجه في اليسار والظهر في اليمين.

ظهرت على السطح الخارجي للدرهم (موضوع الدراسة) بمختلف فنائه وأجزائه زخارف متنوعة الأشكال بين ثانياً والتعبير والكلمات فزادتها جمالاً وأصبحت بصمة خاصة بها. كما ظهرت عليها أشكال هندسية تحيط بالكلمات على السطح الخارجي من الوجهين، منها الأشكال المستديرة المتصلة والمنفصلة، ومنها ما جاء على شكل أقواس نصف دائرية (Sari 1986: 10)؛ رمضان 2011: 708 – 711).

ولما كانت الدراهم المملوكية غفلاً من كتابة قيمة الوحدة النقدية على أحد وجهيها، فقد ارتأى الباحث أن تكون القطعة ذات الوزن الذي يُراوح ما بين (2,00) غرامين وما فوق درهماً، ما لم يتعرض للقطع، علماً أن الدرهم كان له مضاعفات، وله أجزاء، لتسهيل المعاملات التجارية. ولم يحتفظ الدرهم بالوزن الشرعي دوماً، خلال العصور الإسلامية، إذ كان يتعرض لضغوط وتغييرات كبيرة (الحسيني 1968: 52؛ فهمي 1964: 10). ومن ناحية أخرى، فقد جرت العادة أن يضرب السلاطين دراهم ليس لها وزن ثابت، عرفت بدراهم الصلة، أو بالدراهم التذكارية، كان يمنحها السلطان لخاصته، أو لأهل الفن والإبداع في المناسبات، أو يوزعها على الفقراء والمحتاجين من العامة، كالأرامل والمطلقات واليتامى وغير ذلك، كما أشار المقرئ في كتابه «إغاثة الأمة بكشف الغمة».

193 – 194 – والنقش بندي 1969: 10 / والقسوس 1989: 70 – 71 / ورمضان 2011: 720 – 731)؛ منها عيب في القالب، كحدوث شرخ فيه مثلاً سواء كان قالباً علوياً أو قالباً سفلياً؛ فأُي عيب في القالب، مهما كان دقيقاً، أو خطأ لغوياً أو في تاريخ الضرب سيظهر على قطعة النقد (الماوردي 1966: 130)، أو بسبب قدمه وتلفه لكثرة استعماله، ما ينعكس على قطعة النقد؛ فيظهر ما على سطحها الخارجي باهتا غير واضح. وأحياناً يكون العيب بضرب القطعة نفسها مرتين أو أكثر، فيظهر ما على سطحها بشكل مكرر. وقد يكون سببه كذلك سوء تصنيع وإعداد القطعة المعدنية المراد سكها، بحيث يختلف قطرها أو سمكها أو وزنها، أو تكون غير كاملة الاستدارة، أو تكون السبيكة غير متجانسة التكوين، لعدم صهرها جيداً. وفوق ذلك قد تتحشر قطعة في أحد قوالب السك وتصبح جزءاً منه، وعند ضرب قطعة جديدة يظهر عليها تأثيرات القطعة المنحشرة، فتظهر الكتابة بشكل مقلوب أو غير مألوف، وكذلك الحال بالنسبة للرسومات الأخرى.

هناك قطع نقدية حملت وجهين وقفيين، وظهرت الكتابة متقاطعة عمودياً وأفقياً، في قطع نقدية أخرى. كما ظهرت الكتابة في غير مكانها الأصلي في بعض القطع. هذا إلى جانب أن القطعة النقدية قد تضرب، أحياناً، بقالب مختلف سواء كان علوياً أو سفلياً، أحدهما جديد والآخر قديم وهذا ما يسمّى بالتزاوج الخاطيء بين القوالب، ينتج عن ذلك اختلاف في الطراز والكتابات، وكذلك في الفئة أو القيمة؛ كأن يسك على قطعة ذات معدن مختلف عن القطعة المطلوبة. لا عجب في ذلك فالخطأ من طبيعة البشر وعلى الباحث أن يتوخى الدقة والحذر (ابن بكرة 1966: 17؛ Ehrenkretz 1958: 423 – 447؛ أبو الحسن الحكيم 1960: 33 – 35). لغايات توضيح بعض هذه الأخطاء، فقد ظهرت مرسومة باليد على القطع النقدية ذوات الأرقام «٤٣، ٢٠، ١٩» انظر للوحة. لمزيد من المعلومات انظر (عبيدات 2012: 75).

فيما يتعلق بوجه الدرهم وظهره، وكذلك الفئات الأخرى في هذه الدراسة، فقد اعتمد الباحث أن الوجه، هو ما حمل الشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) في

العدد	فترة الحكم	اسم السلطان
١	٦٥٧ - ٦٥٩ هـ	المنصور علي بن أيك
١٣	٦٦٠ - ٦٧٦ هـ	الظاهر بيبرس البندقاري
١٩	٦٧٨ - ٦٨٩ هـ	المنصور قلاوون الصالحي
٨	٦٨٩ - ٦٩٣ هـ	الأشرف خليل بن قلاوون
١٢٠	٦٩٣ - ٦٩٤ هـ ٦٩٨ - ٧٠٨ هـ ٧٠٩ - ٧٤١ هـ	الناصر محمد بن قلاوون
٢	٦٩٦ - ٦٩٨ هـ	المنصور لاجين المنصوري
٤	٧٠٨ - ٧٠٩ هـ	المظفر بيبرس الجاشنكير
٥	٧٤١ - ٧٤٢ هـ	المنصور أبو بكر بن محمد
٦	٧٤٣ هـ	الناصر أحمد بن محمد
٦٤	٧٤٣ - ٧٤٦ هـ	الصالح إسماعيل بن محمد
١٨	٧٤٦ - ٧٤٧ هـ	الكمال شعبان بن محمد
١٨	٧٤٧ - ٧٤٨ هـ	المظفر حاجي بن محمد
٧٥	٧٤٨ - ٧٥٢ هـ ٧٥٥ - ٧٦٣ هـ	الناصر حسن بن محمد
٦	٧٥٢ - ٧٥٥ هـ	الصالح صالح بن محمد
٣	٧٦٣ - ٧٦٥ هـ	المنصور محمد بن حاجي
١٢١	٧٦٥ - ٧٧٩ هـ	الأشرف شعبان بن حسن
٢٧	٧٩٩ - ٧٨٣ هـ	المنصور علي بن شعبان
١٦	٧٨٣ - ٧٨٤ هـ ٧٩١ - ٧٩٢ هـ	الصالح حاجي بن شعبان
٣٢	٧٨٤ - ٧٩١ هـ ٧٩٢ - ٨٠١ هـ	الظاهر برقوق بن أنس
٣	٧٠٧ - ٧٤٢ هـ	مملكة كيليكيا الأرمينية
٧٤	٦٤٨ - ٩٢٢ هـ	مجهول
٦٣٥		المجموع

الجدول ١: عدد النقود حسب السلاطين الممثلين في الكنز موضوع الدراسة.

والقطعة ذات الوزن ما بين (١,٠٠ - ١,٩٩) غراماً هي نصف درهم، والقطعة ذات الوزن ما بين (٠,٥٠ - ٠,٩٩) غراماً هي ربع درهم؛ أما القراضة، فليس لها وزن ثابت.

شهد أوائل العصر المملوكي سيادة النقود الفضية، ما دعا علماء المسكوكات وبعض المؤرخين المحدثين إلى تسميته بالعصر الفضي. ويرجع ذلك إلى ندرة الدينار

١٣٨٢-١٣٨٩م). في ضوءه أبطل السلطان برقوق التعامل بالدرهم الحموية بيعاً وشراءً في الأسواق وساد التعامل، بدلاً منها، بالفلوس النحاسية ونُسبت إليها سائر المبيعات (Balog 1961: 134). نقصت، نتيجة لذلك، كميات الدرهم وكادت تختفي؛ وذلك بسبب تهريب الفضة، حينذاك، إلى دور الضرب الأوروبية بأمر من الإستاندار محمود بن علي الذي كان مشرفاً على الأموال السلطانية.

لم يكتف محمود بن علي بتهريب الفضة إلى أوروبا، فقط، وإنما ضمن دار الضرب بالقاهرة أيضاً، كما اتخذ من الإسكندرية داراً لضرب مزيد من الفلوس حتى كثر بأيدي الناس وصارت الفلوس النحاسية هي النقد المسيطر واستمرت تتكاثر حتى أصبحت هي النقود القانونية وقُدِّر الدينار الذهبي على أساسها (Balog 1961: 134)؛ فهمي (١٩٦٤: ٩٢ - ٩٣).

ظلت الفلوس النحاسية سيدة الموقف في الأسواق المصرية والشامية بسبب استيراد النحاس من أوروبا لنحو ثلاثة عقود من الزمان، خلال المدّة الواقعة ما بين (٧٨٤ - ٨١٨هـ/١٤١٤-١٤١٤م) (Bacharach 1967: 103). وهكذا نرى كيف حلت النقود النحاسية مع أواخر عصر المماليك البحرية، وأصبحت هي السائدة بدلاً من سيادة الفضة في بدايته.. هذا ما أشار إليه المقريزي منذ القرن الخامس عشر الميلادي، والذي جاء منسجماً والنظرية الاقتصادية التي نادى بها جريشام البريطاني في القرن السادس عشر ومفادها: «النقود السيئة تطرد النقود الجيدة من السوق» (فهمي ١٩٦٤: ١١٠).

ظل الحال كذلك إلى أن عاد التعامل بالدرهم ثانية في عهد السلطان المؤيد شيخ سنة (٨١٨هـ/١٤١٤م) وقد عُرِفَت دراهمه بالمؤيدية نسبة إليه. إذا ما عدنا إلى المقريزي، في كتابه المشار إليه أعلاه، نجده يقول: «فلما ضرب مولانا السلطان المؤيد أبو النصر شيخ عز نصره الدرهم المؤيدية في شوال منها، نودي في القاهرة بالمعاملة بها في يوم السبت الرابع عشر من صفر سنة ثمان عشرة وثمانمائة وتعامل الناس بها». وهذا أمر خارج نطاق هذا البحث لأنه يدخل في المرحلة الثانية من حكم المماليك، وهم المماليك الشركاسة.

الذهبي واختفائه، منذ العصر الأيوبي؛ إذ لم يعد الدينار نقداً رئيسياً للمعاملات التجارية، وأصبح سبيكة ذهبية بدرجة عيار معين ومن دون وزن ثابت. من هنا، كانت الفضة هي النقد البديل، ممثلاً في الدرهم وأجزائه ومضاعفاته الذي اعتمده المماليك نقداً تقاس به قيم السلع والمنتجات ويعتمد للبيع والشراء، وكافة المعاملات التجارية الأخرى سواء كان البيع بالجملة أم بالتجزئة (Balog 1961: 140).

استمرت الدرهم المملوكية على غرار نظيرتها الأيوبية السابقة؛ شكلاً ووزناً وعياراً، مدة عقد من الزمان تقريباً، وذلك في المدّة الواقعة ما بين عهد السلطانة أم خليل شجر الدر (٦٤٨هـ/١٢٥٠م)، وعهد السلطان المظفر سيف الدين قطز (٦٥٨ - ٦٥٩هـ/١٢٥٩ - ١٢٦٠م)، الذي على الرغم من انتصاره على المغول في معركة عين جالوت، إلا أنه قُتل على يد السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري ليصبح بذلك الحاكم الفعلي للمماليك ما بين (٦٥٩ - ٦٧٦هـ/١٢٦٠ - ١٢٧٧م). كان التعامل يتم بالدرهم بالعدد لا بالوزن بسبب عدم ثبات الدرهم بالمقارنة مع الوزن الشرعي (٩٧٥، ٢) غراماً، (الشكل ١).

بعد وصول الظاهر بيبرس إلى الحكم أصبح للدرهم شخصيته الخاصة شكلاً ووزناً وعياراً، وأصبح هذا النمط سنة سار على نهجها سلاطين دولة المماليك البحرية من بعده. وازدهرت في عهده الدرهم الظاهرية، نسبة إليه، وهي من أهم أنواع الدرهم، جنباً إلى جنب مع ازدهار الدرهم الكاملة نسبة إلى السلطان الكامل الأيوبي سنة (٦٢٢هـ/١٢٢٥م). ولعله من المفيد الاستشهاد بما ذكره المقريزي بهذا الخصوص، في كتابه «النقود الإسلامية» المسمّى «شذور العقود في ذكر النقود»: «فلم تزل الدرهم الكاملة والظاهرية بديار مصر وبلاد الشام إلى أن فسدت في سنة إحدى وثمانين وسبعمائة، بدخول الدرهم الحموية، فكثر تعنت الناس فيها، وكان ذلك في إمارة الملك الظاهر برقوق قبل سلطنته. فلما تسلطن وأقام الأمير محمود بن علي إستانداراً أكثر من ضرب الفلوس وأبطل الدرهم، فتناقصت حتى صارت عرضاً ينادى عليه في الأسواق بحراج حراج».

تدهور النظام النقدي بعد ذلك، وبخاصة منذ عهد السلطان الظاهر سيف الدين برقوق بن أنس (٧٨٤

جاءت فوق ذلك أو أقل وزناً، وينسحب الحال، كذلك على أنصاف دراهمه والأرباع والقراضة.

وإذا عدنا إلى دراهم السلطان الصالح عماد الدين إسماعيل الذي بلغ عدد نقوده في الكنز ٦٤ قطعة، منها ٢٠ درهماً فقط، تمثل ما نسبته ٢٥،٣١٪ من مجموع نقوده التي اقتربت من الوزن الشرعي للدرهم، بينما كانت باقي نقوده فوق ذلك أو أقل، وهكذا بالنسبة لأنصاف دراهمه والأرباع والقراضة. أما نقود السلطان الناصر بدر الدين أبو المعالي حسن فتجدها لا تختلف كثيراً عن دراهم نظيريه السابقين؛ إذ بلغ عددها ٧٥ قطعة، منها ٣٧ درهماً فقط، تمثل ما نسبته ٤٩،٣٪ من مجموع نقوده التي اقتربت من الوزن الشرعي، أما البقية فقد جاءت فوق ذلك أو أقل؛ وهكذا الحال فيما يتعلق بأنصاف دراهمه والأرباع والقراضة.

أما دراهم السلطان الأشرف زين الدين شعبان بن حسن فلم تشذ عن القاعدة السابقة، في تذبذب الأوزان وابتعادها صعوداً وهبوطاً من وزن الدرهم الشرعي، إذ وقعت معظم دراهمه بوزن تراوح ما بين (٢،٠٠ - ٤،٥١) غراماً، جاء منها ٥٨ درهماً فقط قريباً من الوزن الشرعي للدرهم، وتمثل ما نسبته ٤٧،٩٪ من مجموع نقوده البالغة ١٢١ قطعة، والأخرى جاءت فوق ذلك أو أقل، وينسحب الحال على أنصاف دراهمه والأرباع والقراضة. أما دراهم السلطان الظاهر برقوق، الذي مُثِّلَ بـ ٣٢ قطعة نقدية، منها ١٥ درهماً فقط، فقد اقتربت من الوزن الشرعي، وتمثل ما نسبته ٤٦،٨٪ من مجموع نقوده، بينما كانت البقية فوق ذلك أو أقل. وهكذا التذبذب في أوزان أنصاف دراهمه والأرباع والقراضة.

### العيار

المقصود بالعيار هو نسبة ما في المسكوكة من ذهب خالص إلى بقية العناصر الفلزية الأخرى في تركيبها، إذا كانت ديناراً، أو نسبة ما بها من فضة خالصة إلى بقية العناصر الفلزية الأخرى في تركيبها، إذا كانت درهماً (المنجد ١٩٨٦: ٥٤٠).


ليبان درجة عيار دراهم الدراسة، فقد أختيرت ٢٠٠ قطعة نقدية من مختلف الفئات التي تم فحصها لغايات

بالرجوع إلى المصادر التاريخية كما جاءت في المقرئزي، المشار إليه، والقلقشندي (القلقشندي ١٩٦٤: ٤٣٧)، كمثال على ذلك، نرى إنحطاطاً في الأوضاع السياسية تمثلت في نواح عديدة من حياة المجتمع؛ كالمنازعات على السلطة، وحرركات التمرد والعصيان، إلى جانب هجمات الإفرنج، وخروج بعض القبائل العربية والتركمانية وكذلك البدو على الطاعة. رافق ذلك انهيار اقتصادي، وذلك منذ نهاية القرن الثامن ومطلع القرن التاسع الهجريين، ممثلاً في إهمال الزراعة، العمود الفقري في الاقتصاد آنذاك، وما تبعها من تداعيات انعكست سلباً على الفلاحين إلى جانب تفشي الرشوة، وشيوع الفساد، وشراء الوظائف الحكومية وغيرها (فهمي ١٩٦٤: ٩٢).


لا غرابة في ظل هذه الأوضاع مجتمعة أن نرى اضطراباً ملحوظاً في وزن الدرهم وتذبذبه، على عكس عياره الذي جاء عالياً إلى درجة كبيرة، ما جعل الناس، يعتمدونه عدداً لا وزناً في معاملاتهم المختلفة (فهمي ١٩٦٨: ٥؛ Balog 1962: 263/ Sari 1986: 435 - 438).

نأخذ، على سبيل المثال لا الحصر، نقود كل من السلطان الناصر ناصر الدين محمد بن قلاوون خلال فترات حكمه الثلاث؛ (٦٩٣ - ٦٩٤هـ / ١٢٩٣ - ١٢٩٤م)، و(٦٩٨ - ٧٠٨هـ / ١٢٩٨ - ١٣٠٩م)، و(٧٠٩ - ٧١٠هـ / ١٣٠٩ - ١٣٤٠م) (الشكل ٢). ونقود السلطان الصالح عماد الدين إسماعيل بن محمد بن قلاوون (٧٤٣ - ٧٤٦هـ / ١٣٤٢ - ١٣٤٥م) (الشكل ٣). ونقود السلطان الناصر بدر الدين أبو المعالي حسن بن محمد بن قلاوون خلال فترتي حكمه؛ (٧٤٨ - ٧٥٢هـ / ١٣٤٧ - ١٣٥١م)، و(٧٥٥ - ٧٦٢هـ / ١٣٥٤ - ١٣٦١م) (الشكل ٤). ونقود السلطان الأشرف زين العابدين شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون (٧٦٤ - ٧٧٨هـ / ١٣٦٣ - ١٣٧٦م) (الشكل ٥). ونقود السلطان الظاهر سيف الدين برقوق بن أنس خلال فترتي حكمه؛ (٧٨٤ - ٧٩١هـ / ١٣٨٠ - ١٣٨٩م)، و(٧٩٢ - ٨٠١هـ / ١٣٩٠ - ١٣٩٩م) (الشكل ٦).


بلغ مجموع نقود السلطان الناصر ١٢٠ قطعة، منها ٦٣ درهماً، وهي تمثل ما نسبته ٥٢،٥٪ من نقوده التي اقتربت من الوزن الشرعي للدرهم البالغ (٢،٩٧٥) غراماً، والأخرى




الشكل ٢: أوزان نقود السلطان الناصر محمد بن قلاوون بالكنز موضوع الدراسة.




الشكل ١: الوزن بالغم لجميع نقود الدراسة.




الشكل ٤: أوزان نقود السلطان الناصر بدر الدين حسن بن محمد بالكنز موضوع الدراسة.



الشكل ٣: أوزان نقود السلطان الصالح إسماعيل بن محمد بالكنز موضوع الدراسة.



الشكل ٦: أوزان نقود السلطان الظاهر سيف الدين برقوق بن أنس بالكنز موضوع الدراسة.



الشكل ٥: أوزان نقود الأشرف زين الدين شعبان بن محمد بالكنز موضوع الدراسة.

الدين إسماعيل، وقد خضع منها تسع قطع نقدية للتحليل، راوحت في درجة عيارها ما بين ٩٤,٢٦٠٪ - ٩٦,٠١٦٪ من الفضة الخالصة والبقية الأخرى من الشوائب الفلزية المختلفة وبنسب متفاوتة (الجدول ٣). وبشأن درجة عيار نقود السلطان الناصر بدر الدين أبو المعالي حسن - إذ خضع منها ثلاث عشرة قطعة للتحليل - فقد راوحت ما بين ٩٥,١٨١٪ و ٩٦,١٩١٪، والبقية من الشوائب الفلزية الأخرى (الجدول ٤). وإذا عدنا لنقود السلطان الأشرف زين الدين

كشف تركيبها المعدني ونسبة مكوناتها بتقنية تفلور الأشعة السينية X-Ray Fluorescence Technique ××.

نأخذ على سبيل المثال درجة عيار نقود كل من السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وقد تم تحليل ثماني عشرة قطعة نقدية منها، راوحت في درجة عيارها ما بين ٩٢,٩٦٧٪ و ٩٥,٩٤٦٪ من الفضة الخالصة والبقية الأخرى من الشوائب الفلزية المختلفة وبنسب متفاوتة (الجدول ٢). كما تراوحت درجة عيار نقود السلطان الصالح عماد

ذهب أو فضة أو نحاس، وتخليصها من الشوائب، لغايات ضبط العيار، وإنتهاءً بضربها في القالب، لتطرح بعد ذلك للتعامل في الأسواق (ابن بعره ١٩٦٤: ١٧ / أبو الحسن الحكيم ١٩٦٠: ٣٣ - ٣٥ ؛ 423 - 447 : Ehrenkretz 1958: العش ١٩٧٤: ٢٩٦) .

وبالمقارنة مع الدراسة التي أجراها كل من Bacharach و Gordus (بكاراك وجوردس) لقياس درجة عيار دراهم مملوكية باستخدام تقنية التنشيط النيوتروني (Neutron Activation)، وكذلك بالمقارنة مع نتائج الدراسة لعدد من دراهم ذات العصر باستخدام الطريقة الكيماوية التي أجراها (كليي) (- Caley 1957: 211) . هذا إلى جانب الدراستين التي قام بهما (ساري) لعدد من الدراهم المملوكية باستخدام تقنية التنشيط النيوتروني (Sari 1986: 448 - 516 Sari 1988: 298 - 301) فضلا عن دراسته بالإشتراك مع المصري (ساري والمصري ٢٠٠٠: ٣٣٩ - ٣٦٠) مستخدما تقنية تفلور الأشعة السينية لفحص كنز ذيبان من العصر المملوكي نفسه.

نلاحظ أن مجموع هذه الدراسات تلتقي إلى حد كبير، مع نتائج دراستنا هذه في الكشف عن السبيكة الفلزية للنقود ونسبها. مثل هذه الدراسات تفتح باباً واسعاً للباحثين في العلوم التاريخية، والأثرية وتعاونها مع علماء الفيزياء، والكيمياء لربط نتائج التحليل مع النصوص التاريخية ودلالاتها المتعددة.

شعبان التي تم تحليل ثماني عشرة قطعة نقدية منها، نجدها لا تختلف كثيراً عن سابقتها، إذ راوحت في درجة عيارها ما بين ٩٤,٤٢٧% و ٩٦,٠٥٥% من الفضة الخالصة والبقية الأخرى من الشوائب الفلزية الأخرى (الجدول ٥). ومثالنا الأخير درجة عيار نقود السلطان الظاهر سيف الدين برقوق التي خضع ثماني قطع منها للتحليل، فقد أظهرت عياراً راوح ما بين ٩٤,٧٩٧% و ٩٥,٨٥٤% والبقية من الشوائب الفلزية الأخرى وبنسب متفاوتة (الجدول ٦).

وإذا ما نظرنا إلى عيار القطع النقدية بالجملة نجدها تحتوي بشكل أساس على نسبة كبيرة من الفضة بتركيز مختلف بين قطعة وأخرى. كان أقل تركيز للفضة ٩٢,٩٦٧% وأعلى تركيز لها ٩٦,١٩١%، (الجدول ٧). كما دلت الدراسة على احتوائها، إلى جانب الفضة -وهو مكوّنهما الرئيس- على عناصر فلزية أخرى، مثل: النحاس، والحديد، والزنك، والرصاص، والمنغنيز؛ بنسب متفاوتة، إضافة إلى شوائب أخرى، مثل: الألومنيوم، والسيليكا، وغيرها.

يعود السبب في الحفاظ على درجة عالية لمختلف الفئات النقدية من مختلف دور الضرب في عهد المماليك البحرية المصرية منها والشامية الواردة على السطح الخارجي للنقود إلى الرقابة المباشرة من إدارة الدولة العليا على العاملين في دور الضرب، في مختلف مواقعهم ومهامهم الفنية. هذا إلى جانب الحرص والتأكد من صحة المراحل المختلفة، ابتداءً بتحضير القطع الفلزية المعدة للضرب من



المجموع %	Te تيلوريم	Sn قصدير	Cd كادميوم	Ag فضة	Pd بلاديوم	Rh راديوم	Zn زنك	Cu نحاس	Ni نيكل	Fe حديد	Mn منغنيز	P فسفور	Si سيليكيا	Al ألومنيوم	رقم المسكوكة
١٠٠	٠	٠,٠٠٠٨	٠,٠٠٠٦	٩٥,٦٨٤	٠,٠٠١٥	٠,٠٠٠٣	٠,٠٠٠٢	٤,٢٧٨	٠	٠,٠٠٠١	٠,٠٠٠١	٠	٠,٠٠٠١	٠,٠٠٠١	١
١٠٠	٠	٠,٠٠٠٥	٠,٠٠١٥	٩٥,٥٣٢	٠	٠	٠,٠٠٠٤	٤,٤٢٩	٠	٠,٠٠٠٦	٠,٠٠٠٤	٠,٠٠٠١	٠	٠,٠٠٠٤	٢
١٠٠	٠,٠٠٠١	٠,٠٠١٠	٠,٠٠١٢	٩٥,٦١٥	٠,٠٠١١	٠,٠٠٠٣	٠,٠٠٠٥	٤,٣٣٤	٠	٠,٠٠٠٥	٠	٠	٠,٠٠٠٢	٠,٠٠٠٢	٣
١٠٠	٠,٠٠٠٢	٠,٠٠٠٦	٠,٠٠١٧	٩٥,٨٥٩	٠,٠٠٠٣	٠	٠,٠٠٠١	٤,١١١	٠	٠,٠٠٠١	٠	٠	٠	٠	٤
١٠٠	٠,٠٠٠١	٠,٠٠٠٧	٠,٠٠٠٦	٩٥,٩٠٢	٠,٠٠١٢	٠,٠٠٠٢	٠,٠٠٠٥	٤,٠٥٣	٠	٠,٠٠٠٨	٠,٠٠٠١	٠	٠,٠٠٠٢	٠,٠٠٠١	٥
١٠٠	٠,٠٠٠١	٠,٠٠٠٧	٠,٠٠١٣	٩٥,٨٨٦	٠,٠٠١٠	٠,٠٠٠٢	٠,٠٠٠٣	٤,٠٧٠	٠	٠,٠٠٠٤	٠,٠٠٠٣	٠	٠	٠,٠٠٠١	٦
١٠٠	٠	٠,٠٠٢٠	٠,٠٠١٠	٩٣,٩٦٨	٠,٠٠٠٧	٠,٠٠٠٤	٠	٥,٩٨٥	٠	٠,٠٠٠٢	٠,٠٠٠١	٠	٠	٠,٠٠٠٣	٧
١٠٠	٠	٠,٠٠٠٥	٠,٠٠١٦	٩٥,٦٥١	٠,٠٠٠٨	٠,٠٠٠٢	٠,٠٠٠١	٤,٣١٣	٠	٠,٠٠٠٢	٠	٠	٠,٠٠٠١	٠,٠٠٠١	٨
١٠٠	٠	٠,٠٠٠٩	٠,٠٠٠٢	٩٥,٩٤٦	٠,٠٠٢٣	٠,٠٠٠٤	٠,٠٠٠٥	٤,٠٠٢	٠	٠,٠٠٠٧	٠,٠٠٠٢	٠	٠	٠	٩
١٠٠	٠	٠,٠٠١٢	٠	٩٥,٣٧٣	٠,٠٠٠١	٠,٠٠٠٧	٠,٠٠٠٥	٤,٥٥٥	٠,٠٠٢٥	٠,٠٠١٨	٠,٠٠٠٣	٠	٠,٠٠٠١	٠	١٠
١٠٠	٠	٠,٠٠٠٩	٠,٠٠٠٢	٩٥,٥٧٠	٠,٠٠٠٢	٠,٠٠١٢	٠,٠٠٠٣	٤,٤٠١	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠١	١١
١٠٠	٠	٠,٠٠١١	٠,٠٠٠٤	٩٥,٧٤٤	٠,٠٠٠٦	٠	٠,٠٠٠٤	٤,٢٠٣	٠	٠,٠٠٢١	٠,٠٠٠٤	٠	٠	٠,٠٠٠٣	١٢
١٠٠	٠	٠,٠٠١٣	٠,٠٠٠٦	٩٤,٦٩٥	٠,٠٠٠٣	٠,٠٠٠٤	٠,٠٠٠٦	٥,٣٦٠	٠	٠,٠٠٠٨	٠,٠٠٠٥	٠	٠,٠٠٠١	٠	١٣
١٠٠	٠	٠,٠٠١٥	٠	٩٥,٣٣٣	٠,٠٠١٠	٠,٠٠٠١	٠,٠٠٠٤	٤,٦٣٦	٠	٠	٠,٠٠٠١	٠	٠	٠,٠٠٠١	١٤
١٠٠	٠	٠,٠٠٢١	٠,٠٠١٥	٩٤,١٧٣	٠	٠	٠,٠٠٠٣	٥,٧٧٧	٠	٠,٠٠٠٥	٠,٠٠٠٣	٠	٠	٠,٠٠٠٣	١٥
١٠٠	٠,٠٠٠٣	٠,٠٠١٧	٠	٩٢,٩٦٧	٠,٠٠٠٦	٠,٠٠١٥	٠,٠٠١٦	٦,٩٦٧	٠	٠	٠,٠٠٠٥	٠	٠,٠٠٠١	٠,٠٠٠٣	١٦
١٠٠	٠	٠,٠٠٠٥	٠,٠٠١٨	٩٥,٦٩٢	٠	٠	٠,٠٠٠٤	٤,٢٧٣	٠	٠,٠٠٠٣	٠,٠٠٠٣	٠	٠,٠٠٠٢	٠	١٧
١٠٠	٠	٠,٠٠١٤	٠,٠٠٠٥	٩٤,٦٥٣	٠,٠٠٠٥	٠	٠,٠٠٠٦	٥,٣١٠	٠	٠,٠٠٠٢	٠,٠٠٠٣	٠	٠,٠٠٠١	٠,٠٠٠١	١٨
														١٨	العدد

الجدول ٢: جيار تقود الساطان الاناصر محمد بن قلاوون في الكنز موضوع الدراسة.

الاجموع %	Te تيلوريوم	Sb إثمد	Sn قصدير	Cd كاديوم	Ag فضة 1w	Pd بلاديوم	Rh راديوم	Zn زنك	Cu نحاس	Fe حديد	Mn منغنيز	P فسفور	Si سيليكيا	Al ألنيوم	رقم المسكوكة
١٠٠	٠	٠	٠,٠١١	٠,٠١٦	٩٥,٦٨٥	٠	٠,٠٠١	٤,٢٧٦	٠,٠٠٣	٠,٠٠٣	٠,٠٠٣	٠	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٢١
١٠٠	٠,٠٠٢	٠,٠٠١	٠,٠٠٩	٠,٠٠٤	٩٥,٩١٩	٠,٠١١	٠,٠٠٢	٤,٠٤٥	٠	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠	٠	٠,٠٠٢	٢٢
١٠٠	٠	٠	٠,٠١٠	٠	٩٦,٠١٦	٠,٠١٨	٠,٠٠٤	٣,٩٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠١	٢٣
١٠٠	٠,٠٠٢	٠	٠,٠٠٣	٠,٠٠٩	٩٥,٨٦٣	٠,٠١٠	٠,٠٠١	٤,٠٩٩	٠,٠٠٥	٠,٠٠٢	٠,٠٠٢	٠	٠,٠٠٢	٠	٢٤
١٠٠	٠	٠	٠,٠١٣	٠,٠٠٦	٩٥,٥٣٧	٠,٠١٤	٠,٠٠٤	٤,٤٢٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٢	٢٥
١٠٠	٠,٠٠٢	٠,٠٠٢	٠,٠٠٧	٠,٠١٢	٩٥,٢٦٠	٠	٠	٤,٧٠٠	٠,٠٠٦	٠,٠٠٣	٠,٠٠٣	٠	٠,٠٠١	٠,٠٠٢	٢٦
١٠٠	٠	٠	٠,٠٠٣	٠,٠١٨	٩٥,٥٢٣	٠	٠	٤,٤٤٤	٠	٠,٠٠٣	٠,٠٠٣	٠	٠,٠٠٣	٠,٠٠١	٢٧
١٠٠	٠,٠٠٣	٠,٠٠٢	٠,٠٠٩	٠	٩٤,٥٣٧	٠,٠١٤	٠,٠٠٣	٥,٤١٢	٠,٠٠٢	٠,٠٠٥	٠,٠٠٥	٠,٠٠١	٠	٠,٠٠٤	٢٨
١٠٠	٠,٠٠٥	٠,٠٠٤	٠,٠١٠	٠	٩٤,٢٨٣	٠,٠١٧	٠,٠٠٥	٥,٦٥٨	٠,٠٠٢	٠,٠٠٤	٠,٠٠٤	٠	٠	٠,٠٠١	٢٩
															العدد

الجدول ٣: عيار نقود السلطان الصالح إسماعيل بن محمد بالكنز موضوع الدراسة

المجموع %	Te تيلوريوم	Sb إثمد	Sn قصدير	Cd كاديوم	Ag فضة	Pd بلاديوم	Rh راديوم	Zn زنك	Cu نحاس	Fe حديد	Mn منغنيز	P فسفور	Si سيليكيا	Al ألنيوم	رقم المسكوكة
١٠٠	٠,٠٠٢	٠	٠,٠٠٧	٠,٠٠١	٩٦,٠١٦	٠,٠٢٠	٠,٠٠٤	٣,٩٣٧	٠,٠٠٩	٠	٠	٠,٠٠٢	٠	٠	٣٠
١٠٠	٠	٠	٠,٠٠٧	٠,٠١٢	٩٥,٦٤٦	٠,٠٠٤	٠,٠٠١	٤,٢٢٣	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠	٠	٠,٠٠١	٣١
١٠٠	٠	٠	٠,٠١٤	٠	٩٥,٩٤٧	٠,٠١٨	٠,٠٠٤	٤,٠١٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠١	٣٢
١٠٠	٠	٠	٠,٠٠٦	٠,٠٠٩	٩٥,٨٦٨	٠,٠١١	٠,٠٠٢	٤,٠٩٥	٠,٠٠٤	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠	٠,٠٠١	٠	٣٣
١٠٠	٠,٠٠٤	٠,٠٠٣	٠,٠١٤	٠,٠٠١	٩٥,٦٩٤	٠,٠١٥	٠,٠٠١	٤,٢٥٣	٠,٠٠٧	٠,٠٠٣	٠,٠٠٣	٠	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٣٤
١٠٠	٠	٠	٠,٠١١	٠,٠٠٢	٩٥,٨٧٠	٠,٠٠٨	٠,٠٠٢	٤,١٥٥	٠	٠	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠	٣٥
١٠٠	٠	٠	٠,٠١٠	٠	٩٥,٨٠٩	٠,٠٠٩	٠,٠٠٢	٤,١٥٦	٠,٠٠٦	٠,٠٠١	٠,٠٠٣	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٣٦
١٠٠	٠	٠	٠,٠٠٦	٠,٠١٢	٩٥,٦٩٣	٠,٠١٢	٠,٠٠٢	٤,٢٦٢	٠,٠٠٢	٠,٠٠٢	٠,٠٠٢	٠,٠٠٣	٠,٠٠٣	٠,٠٠٢	٣٧
١٠٠	٠	٠	٠,٠٠٩	٠,٠٢٠	٩٥,١٨١	٠,٠٠٣	٠	٤,٧٦٠	٠,٠١٣	٠,٠٠٧	٠,٠٠٧	٠	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٣٨
١٠٠	٠	٠	٠,٠٠٥	٠,٠٠٣	٩٦,١٩١	٠,٠١٠	٠,٠٠١	٣,٧٨٦	٠,٠٠١	٠	٠	٠,٠٠٢	٠	٠	٣٩
١٠٠	٠	٠	٠,٠٠٩	٠	٩٥,٥٢٠	٠,٠١٦	٠,٠٠٣	٤,٤٣١	٠,٠٠٨	٠,٠٠٣	٠,٠٠٣	٠,٠٠٤	٠,٠٠٢	٠,٠٠٢	٤٠
١٠٠	٠	٠	٠,٠٠٤	٠,٠٠٨	٩٥,٨٠٦	٠	٠	٤,١٧٨	٠	٠	٠	٠,٠٠١	٠,٠٠٣	٠,٠٠٣	٤١
١٠٠	٠,٠٠١	٠	٠,٠٠٨	٠	٩٥,٧٥٤	٠,٠١٤	٠,٠٠٢	٤,٢٠٦	٠,٠٠٧	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠,٠٠٢	٠	٠	٤٢
															العدد

الجدول ٤: عيار نقود السلطان الناصر حسن بن محمد في الكنز موضوع الدراسة.



رقم المسكوكة	Al ألومنيوم	Si سيليكا	P فسفور	Mn منغنيز	Fe حديد	Ni نيكل	Cu نحاس	Zn زنك	Rh راديوم	Pd بلاديوم	Ag فضة	Cd كاديوم	Sn قصدير	Sb إنتيم	Te تيلوريوم	الاجموع %
٧١	٠,٠٠١	٠,٠٠١		٠	٠,٠٠٥	٠	٤,٢٧٣	٠,٠٠١	٠	٠,٠٠٧	٩٥,٦٨٨	٠,٠٠٨	٠,٠١٢	٠,٠٠٢	١٠٠	
٧٢	٠,٠٠٢	٠		٠,٠٠٤	٠	٠,٠٠١	٤,٦٥٧	٠,٠٠٤	٠,٠٠٤	٠,٠١٤	٩٥,٣٠٧	٠,٠٠٦	٠,٠٠١	٠	١٠٠	
٧٣	٠,٠٠٣	٠		٠	٠	٠	٤,٣٤١	٠,٠٠١	٠,٠٠٢	٠,٠٠٩	٩٥,٦٣٤	٠,٠٠٦	٠,٠١٤	٠	١٠٠	
٧٤	٠,٠٠١	٠		٠,٠٠٢	٠,٠٠٦	٠	٤,٣٥٨	٠,٠٠٣	٠,٠٠١	٠,٠١١	٩٥,٦٠٣	٠	٠,٠١٥	٠	١٠٠	
٧٥	٠	٠		٠,٠٠٢	٠,٠٠٦	٠	٤,٠٧١	٠,٠٠٤	٠,٠٠٣	٠,٠١٥	٩٥,٨٨٨	٠,٠٠٣	٠,٠٠٨	٠	١٠٠	
٧٦	٠,٠٠١	٠,٠٠٥		٠,٠٠١	٠	٠	٤,٤٩١	٠,٠٠٣	٠	٠,٠٠١	٩٥,٤٦٥	٠,٠٢١	٠,٠١٢	٠	١٠٠	
٧٧	٠,٠٠٢	٠		٠	٠	٠	٤,٥١٥	٠,٠٠٣	٠,٠٠٣	٠,٠٠٣	٩٥,٤٥٢	٠,٠١٢	٠,٠١٣	٠	١٠٠	
٧٨	٠,٠٠٢	٠		٠,٠٠٤	٠,٠١٢	٠	٤,٤٢٧	٠,٠٠٣	٠	٠,٠٠٧	٩٥,٥٢٦	٠,٠٠٨	٠,٠٠٩	٠,٠٠١	١٠٠	
٧٩	٠,٠٠٢	٠,٠٠١		٠,٠٠٢	٠,٠٠٣	٠	٤,١٣٩	٠,٠٠٢	٠	٠,٠١٠	٩٥,٨٢٢	٠,٠٠٤	٠,٠١٥	٠	١٠٠	
٨٠	٠	٠,٠٠١		٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠	٤,٥٨٩	٠,٠٠٣	٠,٠٠٣	٠,٠٠٢	٩٥,٣٧٩	٠,٠١٠	٠,٠١١	٠,٠٠١	١٠٠	
٨١	٠,٠٠٣	٠,٠٠١		٠,٠٠٤	٠,٠٠٤	٠	٤,٨٤٤	٠,٠٠٤	٠	٠	٩٥,١١٢	٠,٢١	٠,٠٠٧	٠	١٠٠	
٨٢	٠,٠٠١	٠,٠٠٢		٠,٠٠١	٠	٠	٤,١٤٦	٠,٠٠٢	٠,٠٠٢	٠,٠١٠	٩٥,٨١٨	٠,٠١٤	٠,٠٠٤	٠	١٠٠	
٨٣	٠,٠٠١	٠		٠,٠٠٣	٠,٠٠٢	٠	٤,١٣٣	٠,٠٠٣	٠	٠,٠٠٢	٩٥,٨٤٢	٠,٠٠٦	٠,٠٠٨	٠	١٠٠	
٨٤	٠,٠٠٢	٠		٠,٠٠٣	٠,٠٠٢	٠	٤,٧٢٢	٠,٠٠٤	٠	٠	٩٥,٢٤٣	٠,٠٠٧	٠,٠١٧	٠	١٠٠	
٨٥	٠	٠,٠٠٣		٠	٠	٠	٣,٩٥٢	٠	٠	٠,٠٠٤	٩٦,٠٣٢	٠,٠٠٦	٠,٠٠٣	٠	١٠٠	
٨٦	٠,٠٠١	٠		٠	٠	٠	٤,١٠٢	٠	٠,٠٠٥	٠,٢٠	٩٥,٨٥٧	٠	٠,٠١٥	٠	١٠٠	
٨٧	٠	٠		٠	٠,٠٠٧	٠	٤,١٩٦	٠	٠,٠٠٢	٠,٠٠٩	٩٥,٧٥٧	٠,١٥	٠,٠١٤	٠	١٠٠	
٨٨	٠	٠,٠٠٣		٠	٠	٠	٤,٠١٧	٠	٠,٠٠١	٠,٠٠٨	٩٥,٩٦١	٠,٠٠٦	٠,٠٠٤	٠	١٠٠	
٨٩	٠,٠٠١	٠		٠	٠	٠	٤,٢٦٦	٠	٠	٠	٩٥,٧١٥	٠,٠٠٦	٠,٠١٢	٠	١٠٠	
٩٠	٠	٠,٠٠٣		٠,٠٠٥	٠,٠٠٣	٠	٤,٧٤٥	٠,٠٠٤	٠,٠٠١	٠,٠٠٥	٩٥,٣١٦	٠,٠٠٤	٠,٠١٤	٠	١٠٠	
٩١	٠,٠٠٢	٠,٠٠١		٠	٠	٠	٤,٠٢٢	٠	٠,٠٠١	٠,٠٠٦	٩٥,٩٥٤	٠	٠,٠١١	٠,٠٠٢	١٠٠	
٩٢	٠,٠٠١	٠,٠٠٢		٠	٠	٠	٤,٠٤١	٠,٠٠٣	٠	٠	٩٥,٩٣٣	٠,٠١٢	٠,٠٠٦	٠,٠٠٢	١٠٠	
٩٣	٠	٠,٠٠٢		٠,٠٠٤	٠,٠٠٥	٠	٤,١١٥	٠,٠٠٣	٠,٠٠٢	٠,٠١٤	٩٥,٨٣٦	٠,٠٠٣	٠,٠١٦	٠	١٠٠	

الجدول ٧: عيار باقي نفوذ الكزن موضوع الدراسة

المجموع %	Te تيلوريوم	Sb إثمد	Sn قصدير	Cd كاديوم	Ag فضة	Pd بيلاديوم	Rh راديوم	Zn زنك	Cu نحاس	Ni نيكل	Fe حديد	Mn منغنيز	P فسفور	Si سيليكا	Al ألومنيوم	رقم المسكوكة
100	0	0	0.007	0.004	96,021	0.018	0.003	0.001	3,941	0.003	0.001	0	0	0.001	0.001	94
100	0	0	0.014	0.010	94,993	0	0.003	0.003	4,975	0.001	0.002	0	0	0.001	0.001	95
100	0.002	0	0.007	0.004	95,788	0.017	0.003	0.005	4,178	0.001	0.002	0	0	0.002	0.001	96
100	0	0	0.010	0.008	95,742	0	0.002	0.002	4,329	0.002	0.004	0	0	0.003	0.003	97
100	0	0	0.015	0.021	95,003	0.005	0.001	0	4,404	0	0	0	0	0.001	0.001	98
100	0	0	0.016	0.021	95,206	0.007	0.002	0.004	4,783	0.004	0.005	0	0	0.002	0.002	99
100	0.004	0.002	0.012	0.016	95,595	0	0	0	4,370	0	0	0	0	0.001	0.001	100
100	0	0	0.007	0.026	95,278	0	0.004	0.004	4,784	0.005	0.003	0	0	0.002	0.001	101
100	0	0	0.013	0.006	95,313	0.002	0.001	0.001	4,66	0.001	0	0	0	0.003	0.001	102
100	0	0	0	0.013	95,797	0.009	0.001	0.003	4,172	0.005	0	0	0	0	0	103
100	0	0	0.007	0.007	95,945	0.001	0.003	0.003	4,03	0.003	0	0.001	0	0.003	0.003	104
100	0	0	0.018	0.001	94,604	0.013	0.003	0.004	5,243	0.009	0.002	0	0	0.001	0.002	105
100	0.002	0	0.003	0.010	95,842	0.009	0.001	0.002	4,121	0.009	0	0	0	0.001	0	106
100	0	0	0.004	0.018	95,201	0.005	0.002	0.004	4,708	0.003	0.001	0	0	0.004	0	107
100	0	0	0.019	0.003	95,841	0.011	0.003	0.003	4,110	0.007	0.002	0	0	0	0.001	108
100	0	0	0.008	0.014	95,806	0	0	0.004	4,101	0.009	0.004	0.001	0	0	0.003	109
100	0	0	0.009	0.015	95,470	0.007	0.001	0.002	4,444	0	0	0	0	0	0.002	110
100	0	0	0.014	0.002	95,718	0.011	0.001	0.004	4,241	0.004	0.003	0	0	0	0.002	111
100	0	0	0.009	0.006	95,74	0.009	0.003	0.003	4,227	0	0.001	0	0	0	0.002	112
100	0	0	0.009	0.012	95,704	0.001	0	0	4,319	0.002	0	0	0	0.003	0	113
100	0	0	0.009	0.015	94,853	0	0.006	0.006	5,098	0	0.001	0.005	0	0.002	0.002	114
100	0	0	0.004	0.005	95,907	0.016	0.002	0.007	4,048	0	0.004	0.003	0	0.004	0	115
100	0	0	0.017	0.002	95,000	0.010	0.001	0.003	4,404	0	0.004	0.002	0	0	0.002	116
100	0	0	0.021	0	95,517	0.008	0.001	0.002	4,450	0	0	0	0	0	0.001	117

تابع الجدول (٧)

رقم المسكوكة	Al ألنيوم	Si سيليكا	P فسفور	Mn منغنيز	Fe حديد	Ni نيكل	Cu نحاس	Zn زنك	Rh راديوم	Pd بالاديوم	Ag فضة	Cd كاديوم	Sn قصدير	Sb إثمد	Te تيلوريوم	الجمع %
١١٨	٠	٠,٠٠٢	٠	٠,٠٠٢	٠,٠٠٢	٠	٤,٦٢٧	٤,٠٠٤	٠,٠٠١	٠,٠١١	٩٥,٣١٨	٠,٠٠٨	٠,٠٢٥	٠	٠	
١١٩	٠	٠,٠٠١	٠	٠,٠٠٣	٠,٠٠٦	٠	٤,٤٧٠	٠,٠٠٢	٠	٠,٠٠٥	٩٥,٤٨٥	٠,٠١٣	٠,٠١٥	٠	٠	
١٢٠	٠,٠٠١	٠	٠	٠,٠٠٤	٠,٠١٠	٠	٤,٧٤٤	٠,٠٠٣	٠,٠٠٣	٠,٠٠٨	٩٥,٣٠٠	٠,٠١٩	٠,٠٠٨	٠	٠	
١٢١	٠,٠٠٢	٠	٠	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠	٤,١٢٥	٠,٠٠٣	٠,٠٠٣	٠,٠١٧	٩٥,٨٣٦	٠,٠٠٤	٠,٠٠٧	٠,٠٠١	٠	
١٢٢	٠,٠٠١	٠,٠٠٣	٠	٠	٠,٠٠٣	٠	٤,٠٩٦	٠,٠٠٢	٠,٠٠٢	٠,٠٠٩	٩٥,٨٦٤	٠,٠١٠	٠,٠١٠	٠	٠	
١٢٣	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠	٤,١٣٣	٠,٠٠٣	٠	٠,٠٠١	٩٥,٨٤١	٠,٠١٣	٠,٠٠٥	٠	٠	
١٢٤	٠,٠٠٣	٠	٠	٠,٠٠١	٠,٠٠٣	٠	٤,٨٨٢	٠,٠٠٣	٠,٠٠٧	٠,٠٠١	٩٥,٠٨٧	٠,٠٠٧	٠,٠٠٧	٠	٠	
١٢٥	٠	٠,٠٠٢	٠	٠,٠٠٣	٠,٠٠٧	٠	٤,٢٦٥	٠,٠٠٣	٠,٠٠٢	٠,٠٠٨	٩٥,٦٨٣	٠,٠١٧	٠,٠١٠	٠	٠	
١٢٦	٠	٠,٠٠٣	٠	٠	٠	٠	٤,٣٤٩	٠,٠٠٣	٠,٠٠٣	٠,٠٠٧	٩٥,٦١٣	٠,٠٢٢	٠	٠	٠	
١٢٧	٠,٠٠٢	٠	٠	٠,٠٠٤	٠,٠٠٨	٠	٤,٢٨٩	٠,٠٠٤	٠	٠,٠٠١	٩٥,٦٦٩	٠,٠١١	٠,٠٠٨	٠,٠٠٢	٠	
١٢٨	٠,٠٠١	٠	٠	٠,٠٠٣	٠,٠٠٧	٠	٤,٦٥٤	٠,٠٠٥	٠	٠	٩٥,٣٠٧	٠,٠١٢	٠,٠١١	٠	٠	
١٢٩	٠,٠٠١	٠	٠	٠,٠٠١	٠,٠٠٢	٠	٥,٢٩٢	٠,٠٠٦	٠,٠٠٩	٠,٠٠٢	٩٤,٦٦٩	٠,٠٠٦	٠,٠١٢	٠	٠	
١٣٠	٠,٠٠٢	٠,٠٠٢	٠	٠,٠٠٣	٠,٠٠٥	٠	٤,٢٤٠	٠,٠٠٣	٠	٠	٩٥,٧٧٨	٠,٠٠٩	٠,٠٠٨	٠	٠	
١٣١	٠,٠٠١	٠	٠	٠,٠٠٥	٠,٠٠٢	٠	٥,٩٣١	٠,٠٠٩	٠,٠١٣	٠,٠٠٤	٩٤,٠٢١	٠,٠٠٣	٠,٠١١	٠	٠	
١٣٢	٠,٠٠٣	٠	٠	٠,٠٠٩	٠,٠١٨	٠,٠٠٨	٤,٦٤٧	٠,٠٠٧	٠,٠٠١	٠,٠٠٥	٩٥,٣٦٩	٠,٠١٢	٠,٠٢١	٠	٠	
١٣٣	٠,٠٠٢	٠,٠٠٢	٠	٠,٠٠٤	٠,٠٠٨	٠	٤,٨١٧	٠,٠٠٥	٠	٠	٩٥,١٤٣	٠,٠١١	٠,٠٠٩	٠	٠	
١٣٤	٠	٠,٠٠١	٠	٠,٠٠٢	٠,٠٠٦	٠	٤,٢٤٠	٠,٠٠٤	٠	٠,٠٠٦	٩٥,٧٢٤	٠,٠٠٤	٠,٠١٣	٠	٠	
١٣٥	٠,٠٠٢	٠	٠,٠٠١	٠,٠٠٣	٠,٠١٠	٠	٤,٨٤١	٠,٠٠٥	٠,٠٠٥	٠,٠٠١	٩٥,١٠٤	٠,٠٠٥	٠,٠٢٣	٠	٠	
١٣٦	٠,٠٠٢	٠,٠٠٢	٠	٠,٠٠٢	٠,٠٠٣	٠	٤,٦٤١	٠,٠٠١	٠	٠	٩٥,٣١٤	٠,٠٢٥	٠,٠١٠	٠	٠	
١٣٧	٠,٠٠١	٠,٠٠٣	٠	٠,٠٠٤	٠,٠١٦	٠	٤,٣٩٤	٠,٠٠٤	٠	٠,٠٠٤	٩٥,٥٥٣	٠,٠١١	٠,٠٠٩	٠,٠٠١	٠	
١٣٨	٠,٠٠٢	٠	٠	٠,٠٠٢	٠,٠٠٤	٠	٥,٢٥٢	٠,٠٠٥	٠,٠٠٣	٠	٩٤,٧٠٥	٠,٠١٠	٠,٠١٧	٠	٠	
١٣٩	٠	٠,٠٠٣	٠	٠,٠٠٢	٠,٠٠٣	٠	٤,٧٩٢	٠,٠٠٥	٠,٠١١	٠,٠٠٣	٩٥,١٧	٠,٠٠١	٠,٠١٠	٠	٠	
١٤٠	٠	٠,٠٠٢	٠	٠,٠٠٢	٠,٠٠٥	٠	٤,١٨٥	٠,٠٠٤	٠	٠,٠١١	٩٥,٧٧٦	٠,٠١٠	٠,٠٠٥	٠	٠	
١٤١	٠	٠,٠٠١	٠	٠,٠٠٤	٠,٠١١	٠,٠٠٢	٤,٦١٩	٠,٠٠٥	٠,٠٠٢	٠,٠٠٨	٩٥,٣٢٩	٠,٠٠٦	٠,٠١٣	٠	٠	

تابع الجدول (٧)

رقم المسكوكة	Al	Si	P	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	Rh	Pd	Ag	Cd	Sn	Sb	Te	الجمع %
١٤٢	٠.٠٠٢	٠	٠	٠.٠٠٥	٠.٠١٢	٠	٤,٨٥٤	٠.٠٠٥	٠	٠.٠٠٦	٩٥,١٠١	٠.٠٠٦	٠.٠٠٩	٠	٠	١٠٠
١٤٣	٠.٠٠٣	٠	٠	٠.٠٠٣	٠.٠٠٦	٠	٤,٤٢٧	٠.٠٠٥	٠	٠	٩٥,٥٤٢	٠.٠٠٢	٠.٠١٢	٠	٠	١٠٠
١٤٤	٠.٠٠٣	٠	٠	٠.٠٠٣	٠.٠٠٣	٠	٥,٣١٨	٠.٠٠٥	٠	٠	٩٤,٦٤٨	٠.٠١٣	٠.٠٠٨	٠	٠.٠٠١	١٠٠
١٤٥	٠.٠٠١	٠	٠	٠.٠٠٤	٠.٠٠٤	٠	٥,٠٥٥	٠.٠٠٧	٠.٠٠١	٠.٠٠٣	٩٤,٤٠٢	٠.٠٠٧	٠.٠١١	٠.٠٠٣	٠.٠٠٣	١٠٠
١٤٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤,٣٠١	٠	٠	٠	٩٥,٧٨٧	٠.٠٠٦	٠.٠٠٦	٠	٠	١٠٠
١٤٧	٠.٠٠٣	٠.٠٠٢	٠	٠.٠٠٣	٠.٠٠٧	٠	٤,٥١٣	٠.٠٠٤	٠	٠.٠٠٨	٩٥,٤٤٥	٠.٠٠٧	٠.٠٠٩	٠	٠	١٠٠
١٤٨	٠.٠٠١	٠	٠	٠.٠٠٤	٠.٠٠٥	٠.٠٠٢	٤,٨٧٠	٠.٠٠٦	٠	٠	٩٥,٠٨١	٠.٠١٧	٠.٠١٤	٠	٠	١٠٠
١٤٩	٠	٠.٠٠٢	٠	٠.٠٠١	٠.٠٠٩	٠	٤,٨٨٠	٠.٠٠٤	٠	٠	٩٥,٠٨٨	٠.٠٠٣	٠.٠١٣	٠	٠	١٠٠
١٥٠	٠	٠.٠٠٢	٠	٠	٠	٤,٣٩١	٤,٢٩١	٠	٠.٠٠١	٠.٠٠٣	٩٥,٦٨١	٠.٠١١	٠.٠١١	٠	٠	١٠٠
١٥١	٠	٠.٠٠٣	٠	٠.٠٠٤	٠.٠١٣	٠	٤,٣٠١	٠.٠٠٥	٠.٠٠١	٠.٠٠٩	٩٥,٦٥٦	٠.٠٠٤	٠.٠٠٤	٠	٠	١٠٠
١٥٢	٠.٠٠٣	٠.٠٠١	٠	٠.٠٠٥	٠.٠٠٢	٠	٥,٧٨٩	٠.٠٠٩	٠.٠٠٣	٠.٠٠٦	٩٤,١٦٠	٠	٠.٠١٥	٠.٠٠٤	٠.٠٠٤	١٠٠
١٥٣	٠.٠٠١	٠.٠٠٣	٠	٠.٠٠٥	٠.٠١٢	٠	٤,٩٩٧	٠.٠٠٦	٠.٠١٣	٠.٠٠٢	٩٤,٩٣٨	٠	٠.٠١٦	٠.٠٠٤	٠.٠٠٣	١٠٠
١٥٤	٠.٠٠٣	٠.٠٠٢	٠	٠.٠٠٥	٠.٠١٢	٠.٠٠٣	٤,٨٠٤	٠.٠٠٦	٠.٠٠٦	٠.٠٠٢	٩٥,١٣٠	٠.٠٠٦	٠.٠١٣	٠.٠٠٢	٠.٠٠٦	١٠٠
١٥٦	٠.٠٠٢	٠.٠٠٤	٠	٠.٠٠٢	٠.٠٠٣	٠	٤,٤٥٩	٠.٠٠٣	٠.٠٠٢	٠.٠١٠	٩٥,٤٩٩	٠	٠.٠١٦	٠	٠	١٠٠
١٥٧	٠.٠٠١	٠.٠٠٤	٠	٠.٠٠٢	٠.٠٠٣	٠	٤,١١٧	٠.٠٠٣	٠	٠.٠٠١	٩٥,٨٥٣	٠.٠١١	٠.٠٠٥	٠.٠٠١	٠.٠٠٢	١٠٠
١٥٨	٠.٠٠٢	٠.٠٠١	٠	٠.٠٠٣	٠.٠٠٦	٠	٤,٤٣٩	٠.٠٠٤	٠	٠.٠٠١	٩٥,٥٣٦	٠	٠.٠٠٨	٠	٠	١٠٠
١٥٩	٠.٠٠٣	٠.٠٠١	٠	٠.٠٠٢	٠.٠٠٣	٠.٠١٢	٤,٣٧٧	٠.٠٠٤	٠	٠	٩٥,٥٧٥	٠.٠٠٦	٠.٠٠٨	٠	٠	١٠٠
١٦٠	٠	٠.٠٠١	٠	٠.٠٠٣	٠.٠٠٧	٠	٤,٠٦٣	٠.٠٠٣	٠	٠.٠٠٤	٩٥,٩٠٦	٣	٠.٠٠٩	٠	٠	١٠٠
١٦١	٠.٠٠١	٠.٠٠٢	٠	٠.٠٠٥	٠.٠٠٦	٠	٤,٧٨٠	٠.٠٠٤	٠	٠.٠٠٣	٩٥,٦٧٥	٠.٠١٧	٠.٠٠٧	٠	٠	١٠٠
١٦٢	٠.٠٠١	٠	٠	٠.٠٠٢	٠.٠٠٨	٠	٤,٤٤٤	٠.٠٠٤	٠.٠٠١	٠.٠١١	٩٥,٩١٦	٠	٠.٠١٣	٠	٠	١٠٠
١٦٣	٠.٠٠١	٠	٠	٠.٠٠١	٠	٤,٤٦٣	٤,٤٦٣	٠.٠٠٣	٠.٠٠٥	٠.٠١٧	٩٥,٤٨٦	٠	٠.٠٢٤	٠	٠	١٠٠
١٦٤	٠.٠٠٣	٠.٠٠٤	٠	٠.٠٠٦	٠.٠٢٤	٠	٥,٤٦٩	٠.٠١٠	٠	٠	٩٤,٤٦٨	٠	٠.٠٠٤	٠.٠٠٣	٠	١٠٠
١٦٥	٠.٠٠١	٠	٠	٠.٠٠٤	٠.٠٠٥	٠	٤,٣٣٤	٠.٠٠٦	٠.٠٠٤	٠.٠١٥	٩٥,٧١٦	٠.٠٠٦	٠.٠٠٩	٠	٠	١٠٠

نتائج الحصول (٧)

رقم المسكوكة	Al ألومنيوم	Si سيليكا	P فسفور	Mn منغنيز	Fe حديد	Ni نيكل	Cu نحاس	Zn زنك	Rh راديوم	Pd بالاديوم	Ag فضة	Cd كاديوم	Sn قصدير	Sb إثمد	Te تيلوريوم	الاجموع %
١٦٦	٠,٠٠٢	٠,٠٠٢		٠,٠٠١	٠	٠,٠٢٧	٤,٢٩٧	٤,٠٠٥	٠,٠٠٢	٠,٠٠٨	٩٥,٦٤٠	٠,٠١١	٠,٠٠٥	٠	١٠٠	
١٦٧	٠,٠٠١	٠,٠٠٢		٠,٠٠٢	٠,٠٠٤	٠	٤,١٢٩	٤,٠٠٤	٠,٠٠٣	٠,٠١٥	٩٥,٨٢٥	٠,٠١٢	٠,٠٠٣	٠	١٠٠	
١٦٨	٠	٠,٠٠١		٠	٠	٠	٤,١٦٧	٤,٠٠٢	٠,٠٠٣	٠,٠١٧	٩٥,٧٩٥	٠	٠,٠١٥	٠	١٠٠	
١٦٩	٠	٠,٠٠٣		٠,٠٠٣	٠,٠٠٤	٠	٤,٠٦١	٤,٠٠٥	٠,٠٠٤	٠,٠١٥	٩٥,٨٩٢	٠,٠٠٤	٠,٠٠٩	٠	١٠٠	
١٧٠	٠	٠,٠٠٤		٠,٠٠٥	٠,٠٠٩	٠	٤,٠٢٥	٤,٠٠٥	٠,٠٠٢	٠,٠١٢	٩٥,٩٠٥	٠,٠١٥	٠,٠٠٤	٠,٠٠٣	١٠٠	
١٧١	٠,٠٠١	٠,٠٠٣		٠,٠٠٢	٠,٠٠٤	٠	٤,٣٠٤	٤,٠٠٥	٠,٠٠١	٠,٠١٠	٩٥,٦٥٢	٠,٠٠٨	٠,٠٠٨	٠,٠٠١	١٠٠	
١٧٢	٠,٠٠١	٠,٠٠٣		٠,٠٠٣	٠,٠٠٣	٠	٤,٤٩٩	٤,٠٠٣	٠	٠	٩٥,٤٧١	٠,٠١٦	٠,٠٠١	٠	١٠٠	
١٧٣	٠,٠٠١	٠		٠,٠٠٥	٠,٠٠١	٠	٤,٦٢٦	٤,٠٠٤	٠,٠٠١	٠,٠٠٢	٩٥,٢٤٣	٠,٠٠٨	٠,٠٠٩	٠	١٠٠	
١٧٤	٠	٠,٠٠٥		٠,٠٠٣	٠,٠٠٥	٠	٤,٤٠٢	٤,٠٠٤	٠,٠٠٢	٠,٠٠٨	٩٥,٥٥٩	٠,٠١٢	٠	٠	١٠٠	
١٧٥	٠,٠٠١	٠		٠,٠٠٥	٠,٠٠٢	٠	٤,٦٢٦	٤,٠٠٤	٠,٠٠٢	٠,٠٠٨	٩٥,٢٣٨	٠,٠٠٧	٠,٠٠٧	٠	١٠٠	
١٧٦	٠	٠,٠٠٤		٠,٠٠٣	٠,٠٠٨	٠	٣,٩٨١	٤,٠٠٢	٠,٠٠٢	٠,٠١٢	٩٥,٩٨٠	٠,٠٠٧	٠,٠٠١	٠	١٠٠	
١٧٧	٠,٠٠٢	٠,٠٠٢		٠,٠٠٤	٠,٠٠٥	٠	٤,٢٠٤	٤,٠٠٦	٠	٠,٠٠٣	٩٥,٧٤٧	٠,٠١٨	٠,٠٠٤	٠,٠٠٥	١٠٠	
١٧٨	٠,٠٠١	٠,٠٠٣		٠,٠٠٤	٠,٠٠٧	٠	٤,٤٩٥	٤,٠٠٤	٠	٠,٠٤٠	٩٥,٤٣٧	٠,٠٠٦	٠,٠١٣	٠	١٠٠	
١٧٩	٠,٠٠١	٠,٠٠١		٠,٠٠١	٠,٠٠٢	٠	٤,٦٤٩	٤,٠٠٣	٠	٠	٩٥,٣١٩	٠,٠١٢	٠,٠١٢	٠	١٠٠	
١٨٠	٠,٠٠٢	٠		٠,٠٠٢	٠,٠١٧	٠	٤,٣١٣	٤,٠٠٣	٠,٠٠٢	٠,٠١١	٩٥,٦٣٦	٠	٠,٠١٣	٠	١٠٠	
١٨١	٠,٠٠٢	٠		٠,٠٠٥	٠,٠٥١	٠	٤,٢٥٩	٤,٠٠٣	٠,٠٠٣	٠,٠٠٨	٩٥,٦٣٨	٠,٠٠٩	٠,٠٢٢	٠	١٠٠	
١٨٢	٠,٠٠١	٠		٠,٠٠٤	٠,٠٠٨	٠	٤,٢٠٣	٤,٠٠٣	٠,٠٠١	٠,٠٠٦	٩٥,٧٤٩	٠,٠٠١	٠,٠٠٧	٠,٠٠٥	١٠٠	
١٨٣	٠	٠,٠٠٢		٠,٠٠١	٠	٠	٤,١٤٣	٤,٠٠٢	٠,٠٠٢	٠,٠٠٨	٩٥,٨٣٠	٠	٠,٠١٤	٠	١٠٠	
١٨٤	٠	٠,٠٠١	٠,٠٠٢	٠,٠٠٤	٠,٠٠٦	٠	٤,٠٤٨	٣,٠٠٣	٠,٠٠٣	٠,٠١١	٩٥,٩٠٢	٠,٠٠٣	٠,٠١٦	٠	١٠٠	
١٨٥	٠,٠٠٢	٠		٠	٠	٠	٤,١٨٨	٤,٠٠٦	٠,٠٠٢	٠,٠١١	٩٥,٧٨٤	٠,٠٠٢	٠,٠١١	٠	١٠٠	
١٨٦	٠,٠٠١	٠,٠٠٢		٠,٠٠٦	٠,٠٠٨	٠	٤,٨١١	٤,٠٠٦	٠	٠,٠٠٦	٩٥,١٣٨	٠,٠٠٨	٠,٠١٢	٠,٠٠١	١٠٠	
١٨٧	٠,٠٠١	٠,٠٠٢		٠,٠٠٤	٠,٠٠٨	٠	٣,٩٣٣	٣,٠٠٣	٠,٠٠٢	٠,٠١٤	٩٦,٠١٨	٠	٠,٠١٤	٠,٠٠١	١٠٠	
١٨٨	٠	٠,٠٠٣		٠,٠٠١	٠,٠١١	٠	٤,٢٤٢	٤,٠٠٥	٠	٠,٠٠٩	٩٥,٧١٢	٠,٠٠٧	٠,٠٠٨	٠,٠٠٢	١٠٠	
١٨٩	٠,٠٠٢	٠,٠٠١		٠,٠٠٣	٠,٠١٢	٠	٤,١٧٩	٤,٠٠٤	٠	٠,٠٠١	٩٥,٧٧١	٠,٠١١	٠,٠١٦	٠	١٠٠	

تابع الجدول (٧)



رقم المسكوكة	Al	Si	P	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	Rh	Pd	Ag	Cd	Sn	Sb	Te	الاجموع %
١٩٠	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠	٠,٠٠٤	٠,٠٠٩	٠	٤,٢٣٩	٠,٠٠٥	٠,٠٠١	٠,٠٠٩	٩٥,٧١١	٠,٠٠٨	٠,٠١٢	٠	٠	١٠٠
١٩١	٠	٠,٠٠٢	٠	٠,٠٠١	٠,٠٠٦	٠	٤,٥٥٢	٠,٠٠٣	٠,٠٠٢	٠,٠١٦	٩٥,٩٠٧	٠,٠٠٥	٠,٠٠٦	٠	٠	١٠٠
١٩٢	٠,٠٠١	٠,٠٠٣	٠	٠,٠٠١	٠,٠٠٥	٠	٤,١٧٥	٠,٠٠٣	٠	٠,٠٠٦	٩٥,٧٨٦	٠,٠١٣	٠,٠٠٥	٠	٠,٠٠٢	١٠٠
١٩٣	٠,٠٠٢	٠	٠	٠,٠٠٢	٠,٠٠١	٠	٤,٤٧١	٠,٠٠٥	٠,٠٠٢	٠,٠٠٨	٩٥,٤٩٢	٠,٠٠٤	٠,٠١٣	٠	٠	١٠٠
١٩٤	٠,٠٠٣	٠	٠	٠,٠٠٣	٠,٠١٦	٠	٤,٥٨٦	٠,٠٠٥	٠,٠٠١	٠,٠١٣	٩٥,٨٥٧	٠	٠,٠١٣	٠	٠,٠٠٣	١٠٠
١٩٥	٠,٠٠٣	٠	٠	٠,٠٠٤	٠,٠٠٩	٠	٤,٤٨٥	٠,٠٠٦	٠,٠٠٢	٠,٠١٣	٩٥,٤٦٣	٠,٠٠٣	٠,٠١٠	٠,٠٠١	٠,٠٠٢	١٠٠
١٩٦	٠,٠٠٣	٠	٠,٠٠١	٠,٠٠٣	٠,٠٠٤	٠	٤,٢٨٧	٠,٠٠٤	٠	٠,٠٠٩	٩٥,٦٦٨	٠,٠١٩	٠,٠٠٣	٠	٠	١٠٠
١٩٧	٠,٠٠٣	٠,٠٠١	٠	٠,٠٠٤	٠,٠١٨	٠	٤,٩٩٧	٠,٠٠٤	٠	٠,٠٠٤	٩٤,٩٢٥	٠,٠٢٧	٠,٠١٨	٠	٠	١٠٠
١٩٨	٠,٠٠٣	٠	٠,٠٠١	٠,٠٠٢	٠,٠١١	٠	٤,١١٤	٠,٠٠٤	٠,٠٠٢	٠,٠٠٦	٩٥,٨٤٢	٠,٠١١	٠,٠٠٥	٠	٠	١٠٠
١٩٩	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠	٠,٠٠٣	٠,٠٠٩	٠	٣,٩٥٧	٠,٠٠٣	٠,٠٠٤	٠,٠٢١	٩٥,٩٩٧	٠	٠,٠٠٤	٠,٠٠١	٠,٠٠١	١٠٠
٢٠٠	٠,٠٠٣	٠,٠٠٢	٠	٠,٠٠٣	٠,٠١٤	٠,٠٠١	٤,٣١١	٠,٠٠٣	٠,٠٠١	٠,٠٠٧	٩٥,٥٧٤	٠,٠١٢	٠,٠٢٠	٠	٠	١٠٠
٢٠١	٠,٠٠٣	٠,٠٠١	٠	٠,٠٠١	٠,٠٠٣	٠	٣,٧٧٢	٠,٠٠٢	٠,٠٠٢	٠,٠١٦	٩٦,١٩١	٠	٠,٠٠٦	٠,٠٠٤	٠,٠٠٤	١٠٠
٢٠٢	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠	٠,٠٠٤	٠,٠٤٣	٠	٤,٩٧٦	٠,٠٠٦	٠,٠٠٣	٠,٠٠٨	٩٤,٩٣٣	٠,٠٠٥	٠,٠٢٠	٠	٠	١٠٠
٢٠٣	٠,٠٠٤	٠	٠,٠٠١	٠,٠٠٤	٠,٠٠٧	٠	٥,٥١٩	٠,٠٠٨	٠,٠٠٢	٠,٠٠٩	٩٤,٤٣١	٠,٠٠٢	٠,٠١٣	٠	٠	١٠٠
٢٠٤	٠,٠٠١	٠	٠	٠,٠٠٨	٠,٠٢٤	٠	٤,٩٨٠	٠,٠٠٨	٠,٠٠٢	٠,٠١٤	٩٤,٩٤٥	٠	٠,٠١٨	٠	٠	١٠٠

تابع الجدول (٧): عيار باقي تقود الكنز موضوع الدراسة.

## الخلاصة

وفيما يتعلق بعيار الدراهم، فقد أثبتت الدراسة درجة عيار عالية، راوحت ما بين ٩٦,٩٦٧,٩٢٪ في حدّها الأدنى و٩٦,١٩١٪ في حدّها الأعلى من الفضة الخالصة. وما تبقى فمن الشوائب المختلفة، وإن كانت بنسب متفاوتة حتى في دراهم السلطان الواحد؛ ما يشير إلى تعدّد واختلاف المناجم من الفضة التي استخدمها المماليك، والذي ظهر في السبيكة الفلزية لمختلف نقود الدراسة.

أثبتت الدراسة كذلك مجموعة من الأخطاء الفنية في عملية ضرب النقود، كما أشارت إلى الشعارات الدينية التي استخدمها المماليك البحرية فضلاً عن رنوكهم وألقابهم.

تبيّن من الدراسة نشاط دُور الضرب المملوكية، وبخاصة الشاميّة منها، وإن كانت بنسب متفاوتة فيما بينها. كما أظهرت الدراسة تذبذب الأوزان بشكل ملحوظ. فقد راوحت ما بين الغرام الواحد إلى ما وزنه خمسة غرامات؛ وبذلك تكون قد ابتعدت عن الوزن الشرعي للدرهم والبالغ (٢,٩٧٥) غراماً؛ وهذا ما جعلهم يستخدمونها في معاملاتهم التجارية المختلفة بالعدد لا بالوزن، ما يتفق وما أشار إليه المقريزي.

أ.د. صالح خالد ساري: كلية الآثار والانثروبولوجيا - جامعة اليرموك - إربد - الأردن.

ملحق ١: صور النقود موضوع البحث.















### المختصرات

**ANS:** American Numismatic Society.

**ANSMN:** American Numismatic Society Museum Notes.

**BSOAS:** Bulletin of the School of Oriental and African Studies.

**JESHO:** Journal of the Economic and Social History of the Orient.

**NC:** Numismatic Chronicle.

**NS:** Numismatic Society.

**RN:** Revue Numismatique.

### الهوامش

- \* نشر هذا البحث بدعم من عمادة البحث العلمي في جامعة اليرموك، ولولاها لما كان له أن يرى النور، كما يود الباحث تقديم الشكر لكل من الرسام السيد علي العمري، والمصورين السيد يوسف الزعبي، والسيد حسين ديباجة في كلية الآثار والأنثروبولوجيا بالجامعة.
- (١) القراضة: هو ذلك الجزء المقتطع من الدرهم الذي كان الناس يحرصون عليه ولا يحبذون صرفه كله؛ فكانوا يأخذون جزءاً منه ويبيعونه لشراء حاجياتهم، إذ لم يكن ثمة فرق كبير بين قيمة الفضة وزناً وبين المضروب منها. كان ذلك ممنوعاً؛ فمن كان يقطع من الدرهم كان يعاقب بقطع الأيدي وضرب الأبخار، كما ورد ذلك في كتاب النقود للبلاذري، وأشار إليه فيما بعد النقش بندي (النقش بندي ١٩٦٩: ٧). قد تكون القراضة أيضاً ما تبقى من الفضة بعد عملية السك بقالب الدرهم، وبهذه الحالة تختفي كثير من النقوش. (راجع الزهراني ١٤١٣ هـ: ص ١٨).
- (٢) تقنية تفلور الأشعة السينية X-Ray Fluorescence Technique: أجري الفحص في مختبر كلية الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك، بإشراف د.مصطفى النداف، الأستاذ المشارك في قسم صيانة المصادر التراثية وإدارتها، وبمساعدة السيد حسين صباينة، المدرس في القسم ذاته. لهما الشكر على ذلك.
- (٣) تستخدم تقنية تفلور الأشعة السينية في تحليل العينات الأثرية لغرض تحديد نوع العناصر الكيميائية وتركيزها فيها. هذه التقنية غير مدمرة بالمقارنة مع بعض التقنيات الأخرى مثل تقنية الامتصاص الذري. تتميز تقنية تفلور الأشعة السينية بالسرعة في عملية التحليل وتقوم بتحليل عناصر متعددة لتركيزات مختلفة من ١٠٠٪ وحتى بضع أجزاء من المليون. من مساوئ هذه التقنية من التحليل عدم قدرتها على تحليل العناصر الأخف من الفلور.
- (٤) يعتمد مبدأ عمل هذه التقنية على تهيج الإلكترونات في المدارات الداخلية لذرات العناصر عن طريق قذفها بنوع من أنواع الطاقة كالأشعة السينية الأولية. حتى تعود الذرة إلى الاستقرار، يتحرك إلكترون من المدارات الخارجية ذات الطاقة العالية، ليحل محل الإلكترون المتهيج في المدارات الداخلية ذات الطاقة الأقل.
- (٥) فرق الطاقة نتيجة هذا الإحلال يخرج كأشعة سينية ثانوية من ذرات العنصر، وعلى شكل طيف طاقة من عدة موجات. الطول الموجي يعبر عن نوع العناصر المحتواة في العينة موضوع الدراسة، بينما إرتفاع الموجة (شدة الطيف) يدل على تركيز هذه العناصر. نسبة الخطأ في هذا الجهاز ١، ٠٪ عند استخدام مقاييس معيارية مناسبة، للمزيد انظر (ساري ١٩٩٥: ١٧٧ - ١٩١).



## المراجع:

### أولاً: المراجع العربية

- ابن بكرة، منصور ١٩٦٦، كتاب كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية، تحقيق عبدالرحمن فهمي، القاهرة.
- أبو الحسن الحكيم، علي بن يوسف ١٩٦٠، الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة، تحقيق حسين مؤنس، القاهرة.
- الحسيني، محمد باقر ١٩٦٩، تطور النقود العربية الإسلامية، بغداد، دار الجاحظ.
- رمضان، عاطف منصور محمد ٢٠١١، النقود الإسلامية وأهميتها في دراسة التاريخ والآثار والحضارة الإسلامية، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة.
- الزهراني، ضيف الله بن يحيى ١٤١٣هـ، زيف النقود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة.
- ساري، صالح ١٩٩٥، أساليب علمية جديدة في دراسة النقود وجودتها، حوثية كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، العدد ١٨، جامعة قطر، الدوحة.
- ساري، صالح والمصري، إياذ ٢٠٠٠، دراهم مملوكية بحرية عثر عليها في ذبيان، مؤتة للبحوث والدراسات، مجلد ١٥، العدد ٥.
- شما، سمير ١٩٨٠، النقود الإسلامية التي ضربت في فلسطين، مطبعة الجمهورية، جدة.
- عبيدات، محمد فوزي ٢٠١٢، دراهم السلطان الناصر محمد بن قلاوون المملوكية، رسالة ماجستير غير منشورة بإشراف الباحث، جامعة اليرموك، إربد.
- العش، محمد أبو الفرج ١٩٧٤، النقود الإسلامية مصدر وثائقي للتاريخ والفن، المؤتمر الدولي لبلاد الشام، الجامعة الأردنية، عمان.
- غوانمة، يوسف ١٩٨٢، التاريخ السياسي لشرق الأردن في العصر المملوكي، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان.
- فهمي، عبدالرحمن محمد ١٩٦٤، النقود العربية ماضيها وحاضرها، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة.
- فهمي، عبدالرحمن محمد ١٩٦٨ - ١٩٦٩، إضافات جديدة في مسكوكات المماليك، مجلة المعهد المصرية، العدد ٥٠.
- القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي ١٩٦٤، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، الجزء الثالث، المؤسسة المصرية العامة، القاهرة.
- القسوس، نايف ١٩٨٩، أخطاء في المسكوكات قديماً وحديثاً، مجلة اليرموك للمسكوكات، العدد الأول، جامعة اليرموك، إربد.
- الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البغدادي ١٩٦٦، الأحكام السلطانية، الطبعة الثانية، القاهرة.
- المقرزي، تقي الدين حمد بن علي ١٩٤٠، إغاثة الأمة بكشف الغمة، تحقيق محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشيبان، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والنشر.
- المقرزي، تقي الدين أحمد بن علي ١٩٦٧، النقود الإسلامية المسمى «شدور العقود في ذكر النقود»، الطبعة الخامسة، تحقيق محمد السيد بحر العلوم، المكتبة الجديدة، النجف.
- المنجد في الإعلام واللغة ١٩٨٦، الطبعة ٢٦، دار الشروق، لبنان.
- النبراوي، رأفت ٢٠٠٠، النقود الإسلامية منذ بداية القرن السادس وحتى نهاية القرن التاسع الهجري، الطبعة الأولى، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة.
- النقش بندي، محمود ١٩٦٩، الدرهم الإسلامي، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، بغداد.
- الهمداني، أبو محمد الحسن بن أحمد ١٩٦٣، كتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين من الصفراء والبيضاء، ترجمة كريستوفر، اسبالا.

## ثانياً: المراجع غير العربية

- Balog, P. 1961. «History of the Dirham in Egypt from the Fatimid Conquest until the Collapse of the Mamluk Empire», **RN3**.
- Caley, E. 1957. «Chemical Composition of Some Early Dirhams», **ANSMN**. New York.
- Doty, R. G. 1982. **Macmillan Encyclopedic Dictionary of Numismatics**. **Macmillan Puplicing Company, Inc.** New Collier Macmillan Puplication.
- Ehrenkreutz, A. 1958. «Extracts From the Technical Manual of the Ayyubid Mint in Cairo, **BSOAS**.Vol. Xv.3.London.
- Ehrenkreutz, A. 1977. «Monetary Aspects of the Medieval Near Eastern Economic History», **Studies in the Economic History of the Middle East**, Oxford University Press, London.
- Grierson, Ph 1975. **Numismatics**, London, Oxford University Press.
- Miles, G. 1964. A Mamluk Hoard From Hamah. **ANSMNX1**, New York.
- Sari, S. 1986. **A Critical Analysis of A Mamluk Hoard from Karak**, Ph.p Dissertation. Ann Arbor, Michigan,USA.
- Sari, S. 1986. A Note on Al-Maqrizi's Remarks Regarding the Silver Coinage Of Baybars, **JESHO** 31.